

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

----- Façade -----

BLANKOR/БЛАНКОР**Технические характеристики**

раздел 1

BLANKOR компании Ойкос – это специальный тонированный наполняющий грунт для наружных поверхностей на базе акриловых смол в водной дисперсии и наполнителей на основе двуокиси титана. Обладая прекрасными проникающими характеристиками, он не просто укрепляет стену, но позволяет ограничить впитывание и сделать его однородным. Благодаря своим кроющим свойствам, позволяет экономить на следующих слоях отделки. BLANKOR можно наносить на щелочные подложки, цементную и гипсовую штукатурку, шероховатую штукатурку, старые стены, осыпающуюся или очень сильно впитывающую штукатурку. Со слабым запахом, не горючий, безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

раздел 2

Внутренние и внешние стены.

Подготовка подложек

раздел 3

Подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны, новую штукатурку необходимо выдержать как минимум 30 дней для полной карбонизации. Тщательно очистить или вымыть поверхность для удаления отслаивающихся частей. Если речь идёт о восстановительных работах, подтеки воды должны быть устранены.

Способ нанесения

раздел 4

Нанести один слой BLANKOR, разведённый на 50 ÷ 80% питьевой водой. Наносить продукт можно кистью, валиком или распылителем (с соплом 1,7 мм). Подождать 6-8 часов прежде чем наносить продукты отделки.

Отделка

раздел 5

Отделочные продукты линии Top Exterior Line

Технические характеристики: нанесение

раздел 6

Разведение/Смешивание	на 50 ÷ 80% питьевой водой
Расход	14 ÷ 18 м ² /л в два слоя в зависимости от впитывающей способности подложки.
Инструменты для нанесения	Кисть, валик или распылитель (с соплом 1,7 мм).
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%).
Время визуального высыхания	1 ÷ 2 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	10 ÷ 12 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Возможность перекрашивания	через 6 ÷ 8 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

раздел 7

Состав	Модифицированные акриловые смолы в водной дисперсии, кроющие наполнители, пигменты на основе двуокиси титана, органические и неорганические пигменты, консерванты и добавки, облегчающие нанесение.
Удельный вес	1,37 кг/л +/- 3% (Белый)
РН	8 ÷ 9
Вязкость	20.500 +/-5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C)
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Сопротивление отрыву и сцепление	Соответствует стандарту DIN ISO 4624, Сопротивление отрыву: 1,3 N/мм ² , разрыв сцепления ниже поля действия лака.
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/h; VOC: 20 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 50 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 30 г/л
Цвет	Белый + цвета по колеровочной карте Top Exterior Line колеровочной системы DCS Ойкос
Фасовка	4 – 14 л

Токсикологические показатели

раздел 8

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные,

ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

раздел 9

Очистить окрашиваемую поверхность, удалив отслаивающиеся части. Новые подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны. Нанести один слой грунта типа BLANKOR компании OIKOS. Подождать 6-8 часов прежде чем наносить продукты отделки. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м², включая материал и работу, за исключением строительных лесов.

Заметки

Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней. Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.